



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88

Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Физико-механические свойства геотекстиля Геоком (Геоком)

Наименование и артикул полотна	Поверхностная плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка (по длине и ширине)		Удлинение при разрыве, %	Толщина при нагрузке 2 кПа, мм	Максимальная ширина, см
		Н, не менее	кН/м, не менее			
Полотна иглопробивные						
Геоком Д-160 С1.300.160.03	160	220	4.4	по длине - 60-90 по ширине - 100-130	2.0	420
Геоком Д-250 С1.300.250.03	250	330	6.6	по длине - 60-90 по ширине - 100-130	2.7	420
Геоком Д-330 С1.300.330.03	330	550	11.0	по длине - 65-95 по ширине - 100-130	3.3	420
Геоком Д-330 С1.300.360.03	360	600	12.0	по длине - 65-95 по ширине - 100-130	3.5	420
Геоком Д-450 С1.300.450.03	450	700	14.0	по длине - 65-95 по ширине - 95-125	4.0	420
Геоком Д-500 С1.300.500.03	500	800	16.0	по длине - 65-95 по ширине - 95-125	4.3	420
Геоком Д-600 С1.300.600.03	600	900	18.0	по длине - 70-100 по ширине - 95-125	5.0	420
Геоком Д-900 С1.300.900.03	900	1400	28.0	по длине - 70-100 по ширине - 95-125	7.5	420

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте [info.@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), либо в разделе сайта [Заказ](#).



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88

Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Наименование и артикул полотна	Поверхностная плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка (по длине и ширине)		Удлинение при разрыве, %	Толщина при нагрузке 2 кПа, мм	Максимальная ширина, см
		Н, не менее	кН/м, не менее			
Полотна иглопробивные для балластировки трубопроводов						
Геоком Б-360 С1.300.360.06	360	по длине - 1000 по ширине - 800	по длине - 20.0 по ширине - 16.0	по длине - 65-100 по ширине - 85-115	3.5	420
Геоком Б-450 С1.300.450.06	450	по длине - 1050 по ширине - 850	по длине - 21.0 по ширине - 17.0	по длине - 65-100 по ширине - 85-115	4.0	420
Полотна иглопробивные термоскрепленное в массе						
Геоком ДТМ-100 С1.380.100.03	100	220	4.4	по длине и ширине - не более 70	1.0	500
Геоком ДТМ-130 С1.380.130.03	130	250	5.0	по длине и ширине - не более 70	1.1	500
Геоком ДТМ-160 С1.380.160.03	160	225	6.5	по длине и ширине - не более 70	1.3	500
Геоком ДТМ-250 С1.380.250.03	250	500	10.0	по длине и ширине - не более 70	1.6	500
Геоком ДТМ-300 С1.380.300.03	300	750	15.0	по длине и ширине - не более 70	1.8	500
Геоком ДТМ-360 С1.380.360.03	360	800	16.0	по длине и ширине - не более 70	2.1	500
Полотно иглопробивное термоскрепленное в массе для железных дорог						
Геоком ДТМ-300 С1.380.300.03	300	800	16.0	по длине и ширине - не более 80	1.8	500

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте [info.@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), либо в разделе сайта [Заказ](#).